

# TH-110

## TH-天和树脂系列

天和 TH-110 为标准双酚 A 型环氧乙烯基酯树脂，它具有优良的耐化学药品腐蚀性，综合力学性能优良、收缩率低、施工操作性好的特点，广泛应用于耐酸、碱、盐、有机溶剂及漂白性介质等的化学工程及工业中，是一种理想的玻璃钢重防腐树脂。

液体树脂技术指标

项 目	单 位	指 标	测试标准
外 观		淡黄色透明液体	
色度 (Pt-Co)		/	GB7193
酸值	mgKOH/g	5-15	GB2895
粘度(25℃)	mPa.S	300-500	GB7193
凝胶时间	min	10-30	GB7193
固体含量	%	54-57	GB7193
120℃稳定性	min	≥120	GB7193

注：环烷酸钴或异辛酸钴 0.5%，Co 含量：6%；固化剂：过氧化甲乙酮 1.5%，如 LPT-IN

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）

项 目	单 位	指 标	测试标准
巴柯尔硬度	Barcol	40	GB3854
拉伸强度	MPa	80	GB2567
拉伸弹性模量	MPa	3300	GB2567
断裂延伸	%	6.0	GB2567
弯曲强度	MPa	140	GB2567
弯曲弹性模量	MPa	3400	GB2567
冲击韧性	KJ/m <sup>2</sup>	8.5	GB2567
热变形温度	℃	110	GB1634.2

注：实验环境温度 23±2℃ 相对湿度 50±5%

### 包装与贮存

天和點石牌 TH-110 的包装为净重 200KG 金属桶，在 20℃下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。